

Enduit Naturchaux-chanvre™

Enduit chaux et chènevotte.

Domaines d'application	Enduit Naturchaux-chanvre™ est idéale pour la décoration intérieur. Il peut être appliqué sur un gypse, contreplaqué ou maçonnerie. Un apprêt est essentiel pour une bonne prise mural.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> Isolant thermique et phonique Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau Résistance naturelle aux nuisibles Facilité de mise en oeuvre Régulateur hygrométrique Matériau récupérable, recyclable Matière première renouvelable Bonne résistance au feu
Composition	Enduit Naturchaux-sable™ est composé de chènevotte et de chaux formulée.
Mise en œuvre	<p>Appliquer l'enduit à la truelle sur une épaisseur d'un quart de pouce en commençant par le bas. Vous pouvez aussi serrer l'enduit à la lisseuse pour un aspect plus fin. Laisser sécher 4 à 8 jours.</p> <p>La pose ne représente aucun effet sur la peau.</p>
Densité	Densité 7 kg / m ²
Valeur R selon la norme ASTM/C518	<p>Conductivité thermique lambda = 0,5000W/mk Résistance thermique = R 2,00/pouce Capacité thermique massique = 1870 j/kgk Propriétés acoustiques = 50dB Résistance à la compression = 120 kPa</p>
Épaisseur (pouces)	¼" à 1/2"
Format (pouces)	12"x16"x30"
Sac/palette	27
Pieds carrés/sac	150 à 170
Conditionnement	Conditionné par palette de 27 unités. Dimensions de la palette 48" X 48" X48" de haut.
Stockage	Conserver à l'abri et au sec. Ne pas empiler les palettes.