

# Enduit Naturchaux-sable™

*Enduit chaux et sable.*

Domaines d'application	<b>Enduit Naturchaux-sable™</b> est idéale pour la décoration intérieur. Il peut être appliqué sur un gypse, contreplaqué ou maçonnerie. Un apprêt est essentiel pour une bonne prise mural.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isolant thermique et phonique</li> <li>Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau</li> <li>Résistance naturelle aux nuisibles</li> <li>Facilité de mise en oeuvre</li> <li>Régulateur hygrométrique</li> <li>Matériau récupérable, recyclable</li> <li>Matière première renouvelable</li> <li>Bonne résistance au feu</li> </ul>
Composition	<b>Enduit Naturchaux-sable™</b> est composé de sable et de chaux formulée.
Mise en œuvre	<p>Appliquer l'enduit à la truelle sur une épaisseur d'un quart de pouce en commençant par le bas. Vous pouvez aussi serrer l'enduit à la lisseuse pour un aspect plus fin. Laisser sécher 2 à 4 jours.</p> <p>La pose ne représente aucun effet sur la peau.</p>
Densité	Densité 8 kg / m <sup>2</sup>
Valeur R selon la norme ASTM/C518	<p><b>Conductivité thermique lambda = 0,5000W/mk</b></p> <p><b>Résistance thermique = R 1,11/pouce</b></p> <p><b>Capacité thermique massique = 1870 j/kgk</b></p> <p><b>Propriétés acoustiques = 50dB</b></p> <p><b>Résistance à la compression = 120 kPa</b></p>
Épaisseur (pouces)	¼" à 3/8"
Format (pouces)	12" x 12" x 12"
Boite/palette	48
Pieds carrés/boite	70 à 90
Conditionnement	Conditionné par palette de 48 unités. Dimensions de la palette 48" X 48" X48" de haut.
Stockage	Conserver à l'abri et au sec. Ne pas empiler les palettes.